



Technical Data Sheet

OrangeDECO LaserMe

Product Description

Don't want the application or decoration to be overlooked? Then our orangeJet LaserMe is the solution. The directly printable film with the inimitable glitter effect inspires.

Application

A film with a hologram-glitter-laser effect enhances any application or decoration

Material

PVC calendered, glitter effect

Colour / Finish

silver / glossy

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

150 µm

Adhesive

solvent polyacrylate, clear, permanent, 27 g/m²

Adhesive Power (FINAT TM 1)

5 N/25 mm

Release Paper

single PE, 140g

Weight

300 g/m²

Printability

solvent, eco-solvent, latex, UV-gel, UV-cured

Application Temperature

>10°C / >50°F

Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dimensional Stability (FINAT TM 14)

along: 0,8 mm / across: 0,5 mm

Indoor Durability

18 months

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity



Technisches Datenblatt

OrangeDECO LaserMe

Produktbeschreibung

Die Applikation oder Dekoration soll nicht übersehen werden? Dann ist unser orangeJet LaserMe die Lösung. Die direkt bedruckbare Folie mit dem unnachahmlichen Glittereffekt begeistert.

Anwendung

Eine Folie mit einem Hologramm-Glitter-Laser-Effekt wertet jede Applikation oder Dekoration auf

Material

PVC kalandriert, Glittereffekt

Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

Farbe / Oberfläche

silber / glänzend

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

150 µm

Dimensionsstabilität (FINAT TM 14)

längs: 0,8 mm / quer: 0,5 mm

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, permanent, 27 g/m²

Haltbarkeit im Innenbereich

18 Monate

Klebkraft (FINAT TM 1)

5 N/25 mm

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

Abdeckung/Liner

single PE, 140g

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Gewicht

300 g/m²

Bedruckbarkeit

solvent, eco-solvent, Latex, UV-Gel, UV-härtend

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.