

Technical Data Sheet

OrangeFLOOR LamMe Lines

Product Description

A flooring laminate that finally has hardly any effect on the print motif. Our orangeFloor LamMe Lines has lines instead of a rough surface. These not only make the graphic secure, but also leave your print flawless and brilliant.

Application

High-Quality and ultraclear floor laminate

Material

PVC calendered, lined

Colour / Finish

clear / glossy

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

180 µm

Adhesive

solvent polyacrylate, clear, permanent, $30 \pm 3 \text{ g/m}^2$

Adhesive Power (FINAT TM 1)

9 N/25 mm

Release Paper

single PE, 120g

Weight

380 g/m²

Printability

UV-cured

Certificates

R9

Application Temperature

>10°C / >50°F

Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dimensional Stability (FINAT TM 14)

along: 0,8 mm / across: 0,5 mm

Indoor Durability

9 months

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

Technisches Datenblatt

OrangeFLOOR LamMe Lines

Produktbeschreibung

Ein Fußbodenlaminat, das endlich mal kaum Wirkung auf das Druckmotiv hat. Unser orangeFloor LamMe Lines hat nämlich Linien anstelle einer rauen Oberfläche. Diese machen die Grafik nicht nur sicher, sondern belassen Ihren Druck einwandfrei und brilliant.

Anwendung

Hochwertiges ultraklares Fußbodenlaminat

Material

PVC kalandriert, liniert

Farbe / Oberfläche

transparent / glänzend

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

180 µm

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, permanent, $30 \pm 3 \text{ g/m}^2$

Klebkraft (FINAT TM 1)

9 N/25 mm

Abdeckung/Liner

single PE, 120g

Gewicht

380 g/m²

Bedruckbarkeit

UV-härtend

Zertifikate

R9

Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dimensionsstabilität (FINAT TM 14)

längs: 0,8 mm / quer: 0,5 mm

Haltbarkeit im Innenbereich

9 Monate

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.