

Technical Data Sheet

OrangeFLOOR Quick&Safe Clear

Product Description

A directly printable floor film but also a great floor laminate for short-term use that won't break the budget. With orangeFloor Quick & Safe in clear, you can make your campaign exactly as the name suggests: Quick to implement and safe!

Application

Direct printable floorgraphic material as well as floor lamination for short-term campaigns

Material

PVC calendered, rough

Colour / Finish

clear / semi-matt

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

200 ± 10 µm

Adhesive

solvent polyacrylate, clear, permanent

Adhesive Power (FINAT TM 1)

16 N/25 mm

Release Paper

single PE, 140g

Weight

380 g/m²

Printability

solvent, eco-solvent, latex, UV-gel, UV-cured, SilkScreen

Certificates

R10, EN13501 flame-retardant

Application Temperature

>10°C / >50°F

Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dimensional Stability (FINAT TM 14)

Shrinkage ≤ 1,5 mm

Tensile Strength (DIN EN ISO 527)

along: 21.2 Mpa / across: 20.1 Mpa

Elongation at Break (DIN EN ISO 527)

along: 275% / across: 292%

Indoor Durability

3 months

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

Technisches Datenblatt

OrangeFLOOR Quick&Safe Clear

Produktbeschreibung

Eine direkt bedruckbare Fußbodenfolie in transparent, aber auch ein sicheres Fußbodenlaminat für den kurzfristigen Einsatz, das nicht jedes Budget sprengt. Mit dem orangeFloor Quick & Safe Clear machen Sie Ihre Kampagne genau so, wie es der Name vorgibt: Schnell umsetzbar und sicher!

Anwendung

Direkt bedruckbare Fußbodenfolie und Laminat für den kurzfristigen Einsatz

Material

PVC kalandriert, rau

Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

Farbe / Oberfläche

transparent / seidenmatt

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

200 ± 10 µm

Formbeständigkeit (FINAT TM 14)

Schrumpf ≤ 1,5 mm

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, permanent

Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527)

längs: 21.2 Mpa / quer: 20.1 Mpa

Klebkraft (FINAT TM 1)

16 N/25 mm

Reißdehnung (DIN EN ISO 527)

längs: 275% / quer: 292%

Abdeckung/Liner

single PE, 140g

Haltbarkeit im Innenbereich

3 Monate

Gewicht

380 g/m²

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

Bedruckbarkeit

solvent, eco-solvent, Latex, UV-Gel, UV-härtend, SilkScreen

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Zertifikate

R10, EN13501 flame-retardant

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.