

Technical Data Sheet

OrangeVIEW 190UV VistaOne

Product Description

You need a high-performance perforated One-Way-Vision with the best brilliance in the printing image? This is your solution. The orangeView VistaOne combines a 7-year quality with a special perforation of 1mm holes. This allows very detailed images and the see-through effect is absolutely amazing.

Application

Long-term applications with One-Way-Vision (up to 7 years) for very detailed images.

Material

PVC polymeric

Colour / Finish

white / matt

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

190 ± 10 µm

Adhesive

solvent polyacrylate, clear, removable, 30 ± 5 g/m²

Adhesive Power (FINAT TM 1)

5-7 N/25 mm (Initial Tac 4 N/25 mm)

Release Paper

double liner, 190g

Printability

solvent, eco-solvent, latex, UV-gel, UV-cured

Certificates

EN13501 flame-retardant

Perforation

open area 40%, hole size 1,0 mm

Application Temperature

>0°C / >32°F

Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dimensional Stability (FINAT TM 14)

Shrinkage ≤ 0,5 mm

Outdoor Durability

60-84 months

Indoor Durability

60-84 months

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

Technisches Datenblatt

OrangeVIEW 190UV VistaOne

Produktbeschreibung

Du suchst eine extrem haltbare perforierte One-Way-Vision Folie, die dem Motiv allerhöchste Brillanz verleiht? Dann ist das Produkt Deine Lösung. Unser orangeView VistaOne kombiniert eine 7-Jahres-Qualität mit einer speziellen Perforation von 1mm Löchern. Diese Perforation erlaubt sehr feine Details im Druck, und die Transparenz durch die Rückseite ist besonders homogen und unschlagbar.

Anwendung

Langfristige Applikation mit One-Way-Vision (bis zu 7 Jahren) mit detaillierten und feinen Motiven.

Material

PVC polymer

Farbe / Oberfläche

weiß / matt

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

190 ± 10 µm

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, ablösbar, 30 ± 5 g/m²

Klebkraft (FINAT TM 1)

5-7 N/25 mm (Initial Tac 4 N/25 mm)

Abdeckung/Liner

double liner, 190g

Bedruckbarkeit

solvent, eco-solvent, Latex, UV-Gel, UV-härtend

Zertifikate

EN13501 flame-retardant

Perforation

Offene Fläche 40%, Lochdurchmesser 1,0 mm

Verarbeitungstemperatur

>0°C / >32°F

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Formbeständigkeit (FINAT TM 14)

Schrumpf ≤ 0,5 mm

Haltbarkeit im Außenbereich

60-84 Monate

Haltbarkeit im Innenbereich

60-84 Monate

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit